



ATLAS IMPREGNÁT NA PRÍRODNÚ KAMENINU A ZLINUTÉ DLAŽBY

- Ochranná bariéra, ktorá bráni tvorbe škvŕn od vosku, oleja, vína, kávy
- Nemení pôvodný vzhľad, farbu a lesk
- Zaručuje dlhodobý, nemenný vzhľad ošetrovaného povrchu



NA STENY
A PODLAHY



PRE INTERIÉRY
A EXTERIÉRY



LAHKÁ
APLIKÁCIA



ČISTENIE
HUBKOU



APLIKÁCIA
ŠTETCOM

VLASTNOSTI

ATLAS IMPREGNAT IMPREGNÁT NA PRÍRODNÚ KAMENINU A ZLINUTÉ DLAŽBY sa vyrába na báze vybraného hydropolyméru a oleofobného polyméru v organickom riedidle.

Uľahčuje udržiavať ošetrovaný povrch v čistote – vďaka veľkej schopnosti prenikať do hĺbky vrchnej vrstvy obkladov a dlažieb, a zároveň vytvárať na povrchu ochranný povlak.

Ochranná bariéra, ktorá bráni tvorbe škvŕn od vosku, oleja, vína, kávy a vody

Znižuje riziko tvorby výkvetov a vzniku biologickej korózie na impregnovanom povrchu.

Obmedzuje výskyt poškodení, ktoré vznikajú v dôsledku zmrznutia vody v poréznom povrchu.

Neovplyvňuje farbu, neleskne sa

Paropriepustný.

URČENIE

Chráni ošetrované povrchy proti vzniku hĺbkového znečistenia.

MIESTO POUŽITIA	
Terasy i balkóny	+
Kúpelne	+
Kuchyne	+
Chodby	+
Haly	+

DRUH POVRCHU*	
Málo savé obklady a dlažby, napr. glazované alebo leštené zlinuté dlažby, klinker	+
Extrémne savé obklady a dlažby: keramické neglazované, kamenina (pieskovec, mramor, travertín), cementové	+
Pochôdnosť podlahy	+

* pred vlastnou aplikáciou sa odporúča vykonať skúšku v menej exponovanom mieste.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota emulzie	0,8 g/cm ³
Teplota podkladu a okolitého prostredia	od +5 °C do +25 °C
Pochôdnosť podlahy	po 24 hodinách

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Impregnačný prostriedok nie je klasifikovaný ako stavebný materiál. Má hygienický atest PZH (obdoba Hlavného hygienika SR).

IMPREGNÁCIA

Príprava podkladu

Podklad by mal byť suchý, zbavený prachu, nečistôt, olejov, tukov, vosku a solných a minerálnych výkvetov.

Príprava preparátu

ATLAS IMPREGNÁT NA PRÍRODNÚ KAMENINU A ZLINUTÉ DLAŽBY je vyrábaný k priamemu použitiu. Nesmie sa miešať s inými látkami, riediť ani zahusťovať.

Impregnovanie

ATLAS IMPREGNÁT NA PRÍRODNÚ KAMENINU A ZLINUTÉ DLAŽBY sa nanáša na podklad v neriedenom stave pomocou valčeka alebo štetca. Nanášame ho v tenkej a rovnomernej vrstve a ponechávame schnúť po dobu 15-20 minút. Potom sa utrie suchou handričkou prebytočné množstvo, ktoré nevsiaklo do podkladu. Na extrémne savých podkladoch sa po cca 30 minútach schnutia, naniesie ďalšia vrstva. Pochôdnosť je možná po uplynutí 24 hodín od aplikácie. Pokiaľ na lesklom povrchu vzniknú nevzhľadné pruhy po zle odstránenom prebytočnom množstve impregnáty, musíme tieto miesta preleštiť suchou handričkou alebo toaletným papierom – až pruhy zmiznú. Impregnáciu je možné zopakovať po niekoľko mesiacoch v závislosti od intenzity prevádzkovania povrchu.

SPOTREBA

Priemerná spotreba je 1 l impregnátu na zhruba 15÷20 m². V praxi sa spotreba odvíja od stupňa savosti podkladu a druhu použitej keramiky.

BALENIE

Nádoby 1 l

DÔLEŽITÉ DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Pred použitím ATLAS IMPREGNÁTU NA OBKLADY A DLAŽBY pre ochranu novo zhotovenej dlažby alebo obkladu, odporúčame kontaktovať výrobcu obkladačiek a dlaždičiek a konzultovať použitie preparátu.

Pred aplikáciou sa odporúča vykonať skúšku výrobku na menej exponovanom povrchu.

Miestnosti, kde bol aplikovaný čistiaci prostriedok je možné prevádzkovať až po dôkladnom odvetraní charakteristického zápachu.

Náradie čistíme čistou vodou ihneď po použití. K odstránení zvyškov impregnátu sa používa riedidlo.

Nebezpečenstvo. Ľahko horľavá kvapalina a výpary. Prehltnutie a vniknutie do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože. Skladujte mimo dosahu tepelných zdrojov, iskrenia, otvoreného ohňa a horúcich plôch. Fajčenie je zakázané. Nevdychujte výpary ani aerosoli. Používajte pracovné rukavice, ochranný pracovný odev, ochranné okuliare a tvárový štít. PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte. Pri prehltnutí volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO /lekára/, vyplachujte ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Skladujte v dobre vetranom mieste. Skladujte v hermeticky uzatvorených obaloch. Obsah a obal likvidovať predaním subjektu, ktorý má povolenie k likvidácii odpadu. Riadte sa pokynmi v Karte bezpečnostných údajov.

Obsah organických tiekavých látok - Kategória A 8 hodín: maximálny obsah VOC vo výrobku menej ako 749,0 g/l, prípustný obsah VOC 750 g/l.

Prepravujte a skladujte v hermeticky uzatvorených originálnych a označených obaloch, v suchom prostredí. Skladovacia teplota: od +5 °C do +30 °C. Skladovacie miestnosti musia byť chladné a dobre vetrané. Nevystavujte výrobok pôsobeniu priamych slnečných lúčov. Skladujte mimo dosahu zdrojov ohňa. V priebehu manipulácie s výrobkom buďte opatrní. Pri otvorení obalov, je potrebné pamätať na rozdiel v tlaku. Nekompatibilné látky: prírodný, nitrilový a butylový kaučuk, EPDM, polystyrén, vinylové nátery. Nádoby (i prázdne) môžu obsahovať výpary (hrozí explózia). Obaly sa nesmú rezať, brúsiť, prevrtávať, zvarovať ani v ich blízkosti vykonávať iné podobné práce. Doba použiteľnosti výrobku je 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými pokynmi pre používanie výrobku a neoslobodzujú užívateľa od povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami stavebnej praxe a bezpečnostnými predpismi. Vydaním tohto Technického listu strácajú platnosť všetky predchádzajúce.

Obsah Technického listu a v ňom použité označenia a obchodné názvy sú majetkom spoločnosti Atlas sp. z o. o. Ich neoprávnené použitie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2020-07-08