



ATLAS CERPLAST

podkladová omietková zmes

- zaistuje dokonalú príľnavosť omietky
- znižuje absorpciu a spevňuje podklad
- uľahčuje aplikáciu a textúrovanie
- vyrovnáva farbu podkladu
- k dispozícii vo viacerých farbách



MRAZU
A VODÉ-VÝDORŤ



PRE INTERIÉRY
A EXTERIÉRY



APLIKÁCIA
ŠETCOM



APLIKÁCIA
VALČEROM



APLIKÁCIA
NÁSTRÉKOM

Vlastnosti

ATLAS CERPLAST sa vyrába ako zmes pripravená na použitie na báze akrylových živíc a kremennej múčky.

Obsahuje kamenivo - zvyšuje príľnavosť tým, že výrazne zväčšuje účinný povrch medzi vrstvami (vytvára drsný povrch).

Chráni podklad pred nepriaznivými účinkami novej vrstvy - vytvára chemickú bariéru medzi podkladom a omietkou tým, že obmedzuje ich vzájomné pôsobenie - znižuje prenos farieb z podkladu a tvorbu škvrn na povrchu omietky.

Má vysokú príľnavosť - k betónu min. 1,0 MPa.

Zvyšuje príľnavosť - silne priľne k podkladu a k aplikovaným omietkam.

Znižuje nasiakavosť podkladu - zabráňuje príliš intenzívnemu uvoľňovaniu vody z čerstvo nanesených omietok do podkladu.

Uľahčuje nanášanie ďalšej vrstvy - drsný povrch znižuje kĺzanie nanesej omietky.

K dispozícii je v 7 farbách:

- biela,
- hnedá,
- slinok,
- grafit,
- piesok,
- sivá,
- káva.

Základný náter je možné tónovať aj v miešačkách do 400 farieb podľa vzorkovníka farieb omietok a náterov SAH. Odporúčania pre farby ATLAS CERPLAST pod omietky ATLAS DEKO M nájdete v technických listoch týchto omietok.

Určenie

Je základným náterom pre minerálne, akrylátové, silikónové a mozaikové **omietky ATLAS DEKO M**. Podrobné informácie o zamýšľanom použití nájdete v technických listoch uvedených omietok.

Technické údaje

Hustota hotového výrobku	cca 1,5 g/cm ³
Príľnavosť k betónu	> 1,0 MPa
Teplota prípravku, podkladu a okolia počas práce	od +5 °C do +30 °C
Doba schnutia	4 ÷ 6 h

Technické požiadavky

ATLAS CERPLAST je súčasťou skladby výrobkov pre zatepľovacie systémy:

Názov systému	Číslo technického schválenia/národného technického posúdenia
ATLAS ETICS	ITB-KOT-2020/1616 2. vydanie
ATLAS ETICS PLUS	ITB-KOT-2018/0584 1. vydanie
ATLAS RENOTER	ITB-KOT-2021/2020 1. vydanie
ATLAS RENOTER W	ITB-KOT-2020/1187 1. vydanie
ATLAS ROKER G	ITB-KOT-2018/0583 1. vydanie
ATLAS ROKER	ITB-KOT-2021/1919 2. vydanie
ATLAS THERMO PLUS	ITB-KOT-2020/0939 1. vydanie
ATLAS ROKER EPS	ITB-KOT-2020/1188 1. vydanie

ATLAS CERPLAST je súčasťou komplexných tepelnoizolačných systémov s omietkami:

Názov systému	Číslo európskeho technického posúdenia
ATLAS	ETA-06/0081
ATLAS GRAWIS	ETA-16/0933
ATLAS ROKER	ETA-06/0173
ATLAS XPS	ETA 07/0316

Základný náter

Príprava podkladu

Podklad by mal byť:

stabilný - dostatočne tuhý a dostatočne vyzretý,

suchý

rovný - nerovnosti a trhliny by sa mali vyplniť, napr. vyrovnávacou maltou ATLAS ZW 330 alebo ATLAS OMIETKOVÁ ZMES. Pred opravou by sa mal podklad natrieť základným náterom ATLAS UNI-GRUNT alebo ATLAS UNI-GRUNT ULTRA,

očistený - od vrstiev, ktoré môžu zhoršiť príľnavosť omietky, najmä od prachu, špiny, vápna, olejov, tukov, vosku a zvyškov emulzných farieb. Ak je podklad biologicky napadnutý (huby, riasy atď.), je potrebné ich odstrániť pomocou prípravku ATLAS MYKOS PLUS.

Špecifické požiadavky pre podklady

Druh podkladu	pre zretie
výstužné vrstvy v tepelnoizolačných systémoch z lepiacich mált ATLAS	min. 3 dní*
nové cementové omietky z hotových omietkových zmesí ATLAS, tradičné cementové a vápennocementové omietky	min. 7 dní * obsah vlhkosti ≤ 4%*
betónové podklady	min. 28 dní* štruktúrna vlhkosť < 4%*
Nátery s dobrou príľnavosťou k podkladu pri vnútorných aplikáciách	žiadne požiadavky

*) Poznámka: Platí pre podmienky tuhnutia: T= +20° C, vlhkosť vzduchu 50 %.

Príprava hmoty

Výrobok sa dodáva ako pasta pripravená na použitie. Nesmie sa kombinovať s inými materiálmi, riediť ani zahusťovať. Zmes sa musí bezprostredne pred použitím a počas aplikácie premiešať na rovnomernú konzistenciu.

Nanášanie hmoty

Hmotu naneste na pripravený podklad (rovnomerne po celej ploche) valčekom, štetcom alebo strojom.

Omietanie

Omietanie povrchu alebo lepenie obkladu sa môže začať po úplnom vyschnutí hmoty, t. j. 4÷6 hodín po aplikácii.

Spotreba

Na 1 m² sa priemerne spotrebuje 0,3 kg zmesi.

Balenie

Plastové vedrá 5 kg, 10 kg, 15 kg, 25 kg.

Bezpečnostné informácie

Bezpečnostné informácie sú uvedené na obale výrobku a v karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na adrese www.atlas.com.pl.

Skladovanie a preprava

Informácie o skladovaní a preprave sú uvedené na obale výrobku a v karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na adrese www.atlas.com.pl.

Doba skladovateľnosti výrobku (použiteľnosti) je 12 mesiacov od dátumu výroby na obale.

Dôležité doplňujúce informácie

Natretý povrch by mal byť chránený počas práce a počas schnutia omietky pred priamym slnečným žiarením, vetrom a zrážkami.

Nástroje čistite čistou vodou ihneď po použití. Odstráňte nečistoty pomocou ATLAS SZOP 2000.

Informácie obsiahnuté v tomto technickom informačnom liste sú základným návodom na použitie výrobku a nezbavujú vás povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami remesla a v súlade s bezpečnostnými a zdravotnými predpismi. Vydáním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Sprievodné dokumenty k výrobku sú k dispozícii na adrese www.atlas.com.pl.

Obsah technického informačného listu a v ňom použité označenia a obchodné názvy sú majetkom spoločnosti Atlas sp. z o.o. Ich neoprávnené používanie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2022-08-25