



HYDROFÓBNY LAK

na povrchovú impregnáciu

- chráni povrchy stien a stropov v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou
- ľahko aplikovateľný štetcom
- odolný voči drhnutiu
- spĺňa ochrannú, oddeľovaciu a dekoračnú funkciu



ĽAHKÁ
APLIKÁCIA



NANÁSAJTE
S ŠTETCOM/
VALČEKOM



PRE INTERIÉRY



OCHRANNÁ
VRSTVA

VLASTNOSTI

HYDROFÓBNY LAK na báze technológie akrylátovej a polysiloxán – silánovej živice.

Hotový na použitie – nevyžaduje dodatočnú prípravu.

Ľahko aplikovateľný.

Bez zápachu.

Odolný voči drhnutiu.

Ochranná a oddeľovacia funkcia:

- vytvára hydrofóbnu vrstvu,
- chráni pred vodou, výkvetmi,
- chráni pred znečistením a uľahčuje čistenie,
- poskytuje dlhotrvajúci efekt vodných perál na povrchu,
- hlboko preniká do podkladu.

Dekoračná funkcia:

- saténový, bezfarebný efekt,
- zvýrazňuje hĺbku farby,
- je možné pridávať dekoračné výrobky napr. brokát (trblietky), sľuda.

URČENIE

Používa sa na ochranné maľovanie povrchu omietok a farieb, ktoré umožňuje saténovú povrchovú úpravu.

Miesto použitia - steny a stropy v interiéroch budov.

Odporúča sa pre miestnosti so zvýšenou vlhkosťou:

- v bytovej výstavbe (nar. kuchyňa, kúpeľňa),
- v priestoroch wellness a hotelových bazénov,
- na miestach, ktoré si vyžadujú dôkladnú ochranu povrchu stien pred vlhkosťou.

DRUHY OBJEKTOV	MOŽNOSŤ POUŽITIA
bytová výstavba	+
budovy občianskej vybavenosti, kancelárie, zdravotníctvo, školy	+
priemyselná výstavba	+
poľnohospodárske budovy	+
obchody a služby	+
cestné staviteľstvo	+

DRUHY PODKLADOV	MOŽNOSŤ POUŽITIA
vápennocementové omietky, cementové omietky	+
betónové podklady (monolitické alebo prefabrikované)	+
neomietnuté murivo, z keramických, silikátových alebo pórobetónových tvárnic, z tehál	+
sadrové omietky a stierky	+
polymérové stierky	+
podklady zo sadrokartónových dosiek, OSB dosiek	+
papierové, vinylové tapety, tapety zo skleného vlákna	+
silikátové maliarske nátery	+
silikónové maliarske nátery	+
akrylátové maliarske nátery	+

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota	cca 1,05 g/cm ³
Viskozita	5/20 10000 cP
pH	7,0-8,0
Trieda odolnosti voči drhnutiu	1
Nasiakavosť, kapilarna absorpcia podľa PN-EN 1062-3	Trieda III
Teplota prípravy náteru a podkladu a okolitá teplota v priebehu aplikovania a schnutia	od +5 °C do +30 °C
Relatívna vlhkosť v priebehu aplikácie a schnutia	pod 80%
Počet vrstiev	2 alebo viac
Doba schnutia	cca 2 hodiny*
Nanášanie 2 vrstvy	po cca 4 hodinách*
Celková doba schnutia (zahájenie prevádzkovania)	cca 24 hodín*

* Uvedené doby platia pre aplikačné teploty cca 23 °C a 55 % vlhkosti; pri nižšej teplote a zvýšenej vlhkosti sa uvedené doby predlžujú.

LAKOVANIE

Príprava podkladu

Podklad by mal byť:

- stabilný,
- suchý,
- čistý, tzn. bezprašný a zbavený starých maliarskych náterov a iných vrstiev, ktoré môžu znížiť príľnavosť farby, hlavne prachu, nečistôt, vosku a tukov,
- rovný, bez trhlín, nerovnosti opraviť pred maľovaním.

Detailné požiadavky na prípravu podkladu pod vrstvu dekorácie

Druh podkladu	Pracovný postup
čerstvé vápennocementové omietky	maľovať po vyzretí (3-4 týždne)
čerstvé betónové podklady	maľovať po uplynutí cca 1 mesiaca od zhotovenia
čerstvé sadrové omietky	maľovať po vyzretí (2 týždne)
staré, dobre priľnuté povrchy s vrstvou farby	odmastiť vodou s detergentom a nechať uschnúť
staré kľihové nátery a iné vrstvy so slabou priľnavosťou k podkladu	dôkladne odstrániť
staré savé podklady	napenetrovať napr. preparátom PRIMER alebo ADHÉZNYM MOSTÍKOM
zaplesnené miesta	vyčistiť a ošetriť preparátom ATLAS MYKOS PLUS alebo ATLAS MYKOS č. 1

Farbenie

Bezfarebný výrobok.

Príprava výrobku

Výrobok je hotový k použitiu. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać w celu ujednolicenia konsystencji.

Lakovanie

Lakujeme v dvoch vrstvách. Lak nanášame valčekom, štetcom alebo pomocou nástrojov na zdobenie. Po uschnutí prvej vrstvy (po cca 4 hodinách) nanášame druhú vrstvu. V prípade potreby je možné naniesť ďalšiu vrstvu (v závislosti od druhu podkladu a miesta použitia napr. sprchový kút).

SPOTREBA

Priemerná spotreba je 1 liter laku na cca 15 m² (jedna vrstva). Spotreba závisí od štruktúry a savosti podkladu, prípravy podkladu, skúseností realizátora a vybranej aplikačnej metódy.

BALENIE

Plastové nádoby 1 liter, I 3 litre

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

HYDROFÓBNY – trieda A/e/FW - maximálny obsah LZO (VOC) vo výrobku ≤ 30 g/l, prípustný obsah LZO (VOC) 130 g/l.

Bezpečnostné informácie sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.fox-dekorator.pl.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Informácie o skladovaní a preprave sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na fox-dekorator.pl.

Doba skladovateľnosti výrobku (použitelnosti) je 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

DÔLEŽITÉ DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Výrobok nie je vhodný na ochranu povrchov podláh.

Pred maľovaním sa odporúča vykonať skúšku na menej exponovanej ploche, aby sme si vyskúšali prácu s lakom.

Na lakovanie väčších povrchov používajte výrobky z jednej výrobnéj šarže alebo zmiešajte obsah všetkých balení v jednej nádobe.

Náradie očistite vodou s detergentom ihneď po použití, skôr ako lak zaschne.

Upozornenie: Steny by mali byť chránené pred kapilárnym vzliňaním.

HYDROFÓBNY LAK nie je hydroizolačnou bariérou, ale vytvára hydrofóbnu vrstvu, ktorá odpudzuje vodu, kvapaliny a špinu. Vďaka tomu nečistoty menej priľnú k povrchu, a jeho údržba je ľahšia.

Hydrofóbný náter by nemal byť:

- dlhodobo drhnutý ostrými čističmi,
- škrábaný,
- čistený silnými chemickými prostriedkami,
- čistený pomocou nástrojov pod vysokým tlakom.

Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými pokynmi pre používanie výrobku a nezaväzujú užívateľa povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami správnej stavebnej praxe a bezpečnostnými predpismi. Vydáním tohto technického listu sa všetky predchádzajúce technické listy stávajú neplatnými. Aktuálna technická dokumentácia k výrobku je k dispozícii na www.fox-dekorator.pl.

Obsah technického listu ako aj označenia a obchodné názvy v ňom použité sú majetkom spoločnosti Atlas Sp. z o.o. Ich neoprávnené použitie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2022-02-10