



ADHÉZNY MOSTÍK pod štruktúrálné omietky a farby

- ľahká aplikácia štetcom alebo valčekom
- zvyšuje priľnavosť ďalších vrstiev
- znižuje nasiakavosť
- obsahuje drť



VLASTNOSTI

ADHÉZNY MOSTÍK je hmota pripravená na použitie, vyrába sa na báze polymérových živíc a kremenných múčiek.

Zvyšuje priľnavosť - silno priľne k podkladu a aplikovaným omietkam.

Obsahuje drť – vytvára drsný povrch, ktorý uľahčuje nanášanie ďalších vrstiev.

Znižuje nasiakavosť a spevňuje podklad.

Uľahčuje nanášanie a štruktúrovanie omietky.

Vyrovnáva farbu podkladu.

URČENIE

ADHÉZNY MOSTÍK sa používa na penetráciu vnútorných stien a stropov pod štruktúrálné omietky a farby.

DRUHY OBJEKTŮV	MOŽNOSŤ POUŽITIA
bytová výstavba	+
budovy občianskej vybavenosti, kancelárie, zdravotníctvo, školy	+
priemyselná výstavba	+
poľnohospodárske budovy	+
obchody a služby	+
cestné staviteľstvo	+

DRUHY PODKLADOV	MOŽNOSŤ POUŽITIA
vápennocementové omietky, cementové omietky	+
betónové podklady (monolitické alebo prefabrikované)	+
neomietnuté murivo, z keramických, silikátových alebo pórobetónových tvárnic, z tehál	+
sadrové omietky a stierky	+
polymérové stierky	+
podklady zo sadrokartónových dosiek, alebo OSB dosiek	+

DRUH FINÁLNEJ VRSTVY – je potrebné si prečítať odporúčania výrobcu materiálu pre zhotovenie finálnej vrstvy, týkajúce sa penetrácii	MOŽNOSŤ POUŽITIA
dekoratívne omietky	+
štruktúrálné farby	+
keramické a kameninové obkladové prvky	+

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota	cca 1,2 g/cm ³
Pracovná teplota	od +5 °C do +30 °C
Počet vrstiev	1
Doba schnutia	4-6 hodín*
Dotyková suchosť	cca 2 hodiny*

* Uvedené doby platia pre aplikačné teploty cca 23 °C a 55 % vlhkosti; pri nižšej teplote a zvýšenej vlhkosti sa uvedené doby predlžujú.

PENETRÁCIA

Príprava podkladu

Podklad by mal byť: dostatočne nosný, vyzretý, zbavený vrstiev, ktoré môžu znížiť príľnavosť výrobku, hlavne prachu, špiny, vápna, olejov, tukov, zvyškov farieb a iných látok.

Príprava penetračného preparátu

ADHÉZNY MOSTÍK je hotový k použitiu. Pred aplikáciou je potrebné ho starostlivo premiešať.

Penetrácia

ADHÉZNY MOSTÍK nanášame neriedený na podklad valčekom alebo štetcom v jednej tenkej rovnomernej vrstve.

Prevádzkovanie povrchu

Omietanie, lepenie obkladových prvkov a pod., je možné začať po uschnutí, tzn. po 4-6 hodinách.

SPOTREBA

Priemerná spotreba je 0,14 kg/m² na 1 vrstvu (1 kg výrobku na cca 7 m²). Spotreba závisí od:

- štruktúry a savosti podkladu,
- spôsobu jeho prípravy,
- zamýšľaného dekoratívneho efektu,
- skúseností realizátora,
- počtu vrstiev,
- vybranej aplikačnej metódy.

BALENIE

Nádoby 1 kg a 3 kg.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Bezpečnostné informácie sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.atlas.com.pl.

Skladovanie a preprava

Informácie o skladovaní a preprave sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na fox-dekurator.pl.

Doba skladovateľnosti výrobku (použiteľnosti) je 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

DÔLEŽITÉ DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Pred penetráciou je potrebné starostlivo zaistiť všetky okolité povrchy fóliou. Po zaschnutí je penetračný preparát ťažko odstrániteľný.

Náradie očistite čistou vodou, ihneď po použití, skôr ako farba uschne.

Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými pokynmi pre používanie výrobku a nezavádzajú užívateľa povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami správnej stavebnej praxe a bezpečnostnými predpismi. Vydaním tohto technického listu sa všetky predchádzajúce technické listy stávajú neplatnými. Aktuálna technická dokumentácia k výrobku je k dispozícii na www.fox-dekurator.pl

Obsah technického listu ako aj označenia a obchodné názvy v ňom použité sú majetkom spoločnosti Atlas Sp. z o.o. Ich neoprávnené použitie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2022-02-18