

510 Magnum Kleber C1T

Podľa EN 12004: Cementové lepidlo normálne so zníženým sklzom.



Vlastnosti:

- mrazuvzdorný
- vysoká príľnavosť k podkladu
- na lepenie penového polystyrénu vrátane grafitu až do hrúbky 25 cm
- odporúčany pri zatepľovacích prácach do výšky 12 m

Oblasť použitia:

Je vhodný na lepenie tepelno-izolačných dosiek na báze penového EPS, XPS a grafitového polystyrénu na fasády z betónu všetkých tried, cementových omietok, cem-váp. omietok, pieskovca ako aj neomietnuté múry z tehál keramických, silikátových alebo keramzitových materiálov.

Spracovanie:

Podklad musí byť čistý, suchý, rovný a dostatočne nosný, nezmrznutý, bez prachu, solných výkvetov, vápna, olejov, tukov, vosku, zvyškov olejnej alebo emulznej farby. Podklad nesmie byť vode odpudivý. Pri príliš nasiakavých podkladoch je nutné ho opatriť hĺbkovým penetračným náterom vhodného typu. Väčšie nerovnosti alebo priehlby je nutné pred začatím zatepľovacích prác vyplniť a vyspraviť vyrovnávajúcou maltou (nap. BAUTEKO Jadrová omietka). Práškové lepidlo nasypeme do čistej vody a strojným miešadlom pri nízkych otáčkach cca v priebehu 3 minút rozmiešame na bezhrudkovitú hmotu, necháme odstáť 5 min. potom ešte raz premiešame. Spotrebujeme do 4 hodín. Už namiešanú maltu nesmieme riediť pridaním vody. Lepiacu maltu aplikujeme na vnútornú stranu polystyrénovej dosky obvodovo o šírke min. 3 cm a bodovo na stred dosky 6-8 bodov o priemere 8-12 cm. Týmto spôsobom je nutné naniesť lepidlo tak, aby pokrývala min. 40 % povrchu dosky (po pritlačení dosky do podkladu min. 60 %). Hneď po nanosení lepiacej malty pritlačte dosku k podkladu a pribite do požadovanej polohy tak, aby hrúbka malty pod doskou nepresahovala 1 cm. Pri rovných a hladkých podkladoch je prípustné rovnomerné nanosenie lepiacej malty zubatým hladidlom po celom povrchu dosky tak, aby po prílepení tvorila vrstvu o hrúbke 2-5 mm.

Technické údaje:

Spotreba zámesovej vody: cca 5,5-6,0 l/25 kg

Doba spracovania: cca 3 hodiny

Doba otvorenia: min. 25 minút

Teplota prostredia: +5 °C do +25 °C

Minimálna príľnavosť k polystyrénu: min. 0,08 MPa betónu: 0,25 Mpa

Spotreba materiálu:

Spotreba materiálu má len informatívny charakter a v malej miere môže byť odlišná od uvedených údajov v závislosti od technológie a podkladu.

Skladovanie:

Na suchom krytom mieste, bez otvorenia, v pôvodnom balení maximálne 12 mesiacov.

Balenie:

Papierové vrecia: 25 kg. Paleta: 1050 kg vo vreciach 25 kg

Poznámky:

Normy týkajúce sa poterov, predpisy, technické predpisy v každom prípade treba rešpektovať! Pri teplotách pod +5 °C materiál sa nesmie používať. Vysoká vlhkosť a nízka teplota spomaľuje, vysoká teplota zrýchľuje tuhnutie a vytvrdnutie. Okrem čistej vody z vodovodu sa nesmie primiešavať žiadna iná cudzia látka! Obsahuje cement, preto má zásaditú reakciu. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou!