

500 Standard Kleber C1

Podľa EN 12004: Cementové lepidlo normálne.



Vlastnosti:

- s hydraulickou väzbou
- mrazuvzdorný
- plastický
- tvarovateľný
- jednoduché spracovanie

Oblasť použitia:

Na lepenie keramických obkladov malých a stredných rozmerov (s plochou do 500 cm²) s nasiakavosťou 3-25 % v interiéroch, na podklady s cementovou bázou na stenách a poteroch v závislosti od vlastností obkladov.

Spracovanie:

Podklad musí byť čistý, suchý, dostatočne nosný, nezmrznutý, bez prachu, soľných výkvetov, náteru, uvoľnených a odpadávajúcich častíc, bez olejov a mastnôt. Podklad nesmie byť vodu odporivý. Je aplikovateľný na betón, cementový poter, omietky na báze cementu, ľahké betóny. Práškové lepidlo nasypeme do čistej vody a strojným miešadlom (miešacím nástavcom) pri nízkych otáčkach cca v priebehu 3 minút rozmiešame na bezhrudkovitú hmotu, cca 10 minút necháme odstáť, potom ešte raz premiešame. Už namiešanú maltu nesmieme opakovaným pridaním vody znovu premiešať. Lepidlo na obkladačky nanášame zubovým gletovacím hľadidlom pod uhlom 45° - 60° v rovnomernej hrúbke na ešte vlhký povrch a obklad položíme na povrch pritlačením a jemným posunutím počas doby otvorenia (doba, počas ktorej možno lepiť obklad). Hrany a špáry ihneď očistíme od lepidla vlhkou špongiou. Predpísanú dobu lepenia bezpodmienečne dodržme, pri jej prekročení (pri vytvorení škrapiny!) nanosené lepidlo treba odstrániť a naniesť nové. Minimálne 65 % povrchu obkladu musí byť v styku s lôžkom lepidla. Vyhotovený obklad treba cca 24 hodín chrániť pred mechanickým zaťažením. Obkladaná plocha po nalepení v ideálnom prípade je pochôdzna a škárovateľná po 24-48 hodinách.

Technické údaje:

Spotreba zámesovej vody: cca 6,5 l/25 kg

Doba spracovania: cca 90 minút

Doba otvorenia: cca 20 minút

Spotreba materiálu:

Spotreba materiálu má len informatívny charakter a v malej miere môže byť odlišná od uvedených údajov v závislosti od technológie a podkladu.

Skladovanie:

Na suchom krytom mieste, bez otvorenia, v pôvodnom balení maximálne 12 mesiacov.

Balenie:

25 kg vrecia

Poznámky:

Normy týkajúce sa poterov, predpisy, technické predpisy v každom prípade treba rešpektovať! Pri teplotách pod +5 °C materiál sa nesmie používať. Vysoká vlhkosť a nízka teplota spomaľuje, vysoká teplota zrýchľuje tuhnutie a vytvrdnutie. Okrem vody z vodovodu žiadna iná cudzia látka sa nesmie prmiešať!

Obsahuje cement, preto má zásaditú reakciu. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou!