



KALAHARI

dekoračný efekt na steny

- vzhľadom pripomína púštny piesok
- jednovrstvový
- ľahko aplikovateľný štetcom
- 6 hotových farebných odtieňov



EFEKT

Vizuálne výhody získaného EFEKTU:

- jeho vzhľad pripomína púštny piesok,
- vyznačuje sa perleťovým leskom,
- vytvára ilúziu trojrozmernej hĺbky – použitie štruktúrálnych prísad spôsobuje, že osvetlený povrch iskrí metalickými odleskami, akoby bol posypaný zrnkami piesku.

Po zaschnutí má povrch jemný metalický lesk.

Je možné vytvárať rôzne dekoratívne efekty - v závislosti od spôsobu aplikácie.

Dostupný v 6 hotových farebných odtieňoch – Sol, Lapis, Nebula, Sabulum, Vesper, Noctis.

VLASTNOSTI

Farba KALAHARI sa vyrába na báze vybraných špeciálnych štruktúrálnych prísad.

Hotová k použitiu – nevyžaduje dodatočnú prípravu.

Oteruvzdorná.

Vysoko odolná voči poškodeniu v priebehu prevádzkovania.

Ekologická, vodouriediteľná.

Má vynikajúce aplikačné parametre.

Rýchloschnúca – zasycha v priebehu 1-2 hodín, umožňuje prevádzkovať miestnosť už po 24 hodinách.

Jednovrstvová - hotový efekt už po nanosení 1 vrstvy.

URČENIE

Farba KALAHARI sa používa na dekoračné maľovanie stien interiérových miestností.

Odporúča sa hlavne pre maľovanie izieb, salónov, chodieb v bytovej výstavbe, a tiež reštauračných alebo konferenčných miestností, hál a hotelových chodieb.

DRUHY OBJEKTOV	MOŽNOSŤ POUŽITIA
bytová výstavba	+
budovy občianskej vybavenosti, kancelárie, zdravotníctvo, školy	+
priemyselná výstavba	+
poľnohospodárske budovy	+
obchody a služby	+
cestné staviteľstvo	+

DRUHY PODKLADOV	MOŽNOSŤ POUŽITIA
vápennocementové omietky, cementové omietky	+
betónové podklady (monolitické alebo prefabrikované)	+
neomietnuté murivo, z keramických, silikátových alebo pórobetónových tvárnic, z tehál	+
sadrové omietky a stierky	+
polymérové stierky	+
podklady zo sadrokartónových dosiek, OSB dosiek	+
papierové, vinylové tapety, tapety zo skleného vlákna	+
silikátové maliarske nátery	+
silikónové maliarske nátery	+
akrylátové maliarske nátery	+

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota	cca 1,1-1,2 g/cm ³
Viskozita	20000-25000 cP
pH	7,5-8,5
Teplota prípravy farby a podkladu a okolitá teplota v priebehu aplikácie a schnutia	od +5 °C do +25 °C
Relatívna vlhkosť v priebehu aplikácie a schnutia farby	pod 80 %
Počet vrstiev	1
Modelovanie	cca 2 minúty* po nanesení farby
Doba modelovania	do 15 minút* po nanesení farby
Doba schnutia	2 hodiny*
Celková doba schnutia (začiatok prevádzkovania)	cca 24 hodiny*
Oteruvzdornosť podľa (PN-EN 13300:2002)	trieda I

* Uvedené doby platia pre aplikačné teploty cca 23 °C a 55 % vlhkosti; pri nižšej teplote a zvýšenej vlhkosti sa uvedené doby predlžujú.

MAĽOVANIE

Príprava podkladu

Podklad by mal byť:

stabilný

vzdušno suchý

čistý - bezprašný, zbavený starých maliarskych náterov a iných vrstiev, ktoré môžu znížiť príľnavosť výrobku, hlavne prachu, špiny, vápna, olejov a tukov,

rovný - bez trhlín, nerovnosti opraviť pred maľovaním,

- natretý základným náterom INITIUM COLOR alebo INITIUM.

Detailné požiadavky na prípravu podkladu

Druh podkladu	Pracovný postup
čerstvé vápennocementové omietky	maľovať po vyzretí (3- 4 týždne)*
Čerstvé betónové podklady	maľovať po uplynutí cca 1 mesiaca od zhotovenia *
čerstvé sadrové omietky	maľovať po vyzretí (minimálne 2 týždne)*
staré, dobre príľnuté povrchy s vrstvou farby	odmastiť vodou s detergentom a nechať uschnúť
staré savé podklady	napenetrovať prípravkom PRIMER a potom natrieť základným náterom INITIUM COLOR alebo podkladovou farbou s odtieňom podobným vybranej farbe KALAHARI; farbu KALAHARI aplikovať po uschnutí podkladovej farby po 3-4 hodinách
staré kľihové nátery a iné vrstvy so slabou príľnavosťou k podkladu	dôkladne odstrániť
zaplesnené miesta	vyčistiť a ošetriť prípravkom ATLAS MYKOS č. 1

Príprava farby

Farba KALAHARI sa dodáva pripravená na použitie. Nesmie sa kombinovať s inými materiálmi. Pred použitím je potrebné ju dôkladne premiešať.

Maľovanie

Pracujeme postupne – prvou fázou je maľovanie povrchu o ploche 1 m². Farbu nanášame štetcom v jednej vrstve. Po uplynutí cca 2 minút po nanesení farby, je možné ju modelovať. **Upozornenie:** povrch je možné modelovať iba po dobu 15 minút. Farbu štrukturuje suchým a širokým štetcom (cca 14 cm), s krátkym a mäkkým vlasom. V závislosti od finálneho efektu, aký chceme dosiahnuť, pohybujeme štetcom buď súbežnými alebo šikmými, kruhovými alebo krížovými pohybmi. Výsledný efekt závisí od použitého náradia a kreativity realizátora, ktorý dekoráciu zhotovuje.

SPOTREBA

Priemerná spotreba je 1 liter farby na cca 8-10 m², v závislosti od savosti podkladu.

BALENIE

Plastová nádoba 1 l

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Bezpečnostné informácie sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.atlas.com.pl.

Farba má Hygienický atest PZH.

Interiérová farba KALAHARI: maximálny obsah LZO (VOC) vo výrobku 29 g/l, prípustný obsah LZO (VOC) 200 g/l.

Skladovanie a preprava

Informácie o skladovaní a preprave sú uvedené na obale výrobku a v Karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na fox-dekorator.pl.

Doba skladovateľnosti výrobku (použitelnosti) je 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

DÔLEŽITÉ DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Na jeden povrch nanášajte farbu s rovnakým dátumom výroby.

Na natieranie väčších plôch použite prípravky z jednej výrobnéj šarže alebo zmiešajte obsah všetkých balení v jednej nádobe.

Náradie očistite čistou vodou, ihneď po použití, skôr ako farba uschne.

Informácie uvedené v Technickom liste sú iba základnými pokynmi pre používanie výrobku a nezavádzajú užívateľa povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami správnej stavebnej praxe a bezpečnostnými predpismi. Vydaním tohto technického listu sa všetky predchádzajúce technické listy stávajú neplatnými. Aktuálna technická dokumentácia k výrobku je k dispozícii na www.fox-dekorator.pl

Obsah technického listu ako aj označenia a obchodné názvy v ňom použité sú majetkom spoločnosti Atlas Sp. z o.o. Ich neoprávnené použitie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2022-02-10