



GIPSAR UNI

biela finiš stierka

- ideálne biela, ideálne hladká
- doskonalá kĺzavosť pod hladidlom
- vystužená polymérmi – zvýšená tvrdosť
- bez zmršťovania - odolná voči popraskaniu
- aplikácia hladidlom, valčekom, strojom
- aj na mechanické brúsenie
- obmedzená prašnosť



ZWIĘKSZONA TWARDOŚĆ
- ODPORNA NA PRZETARCIA

ZVÝŠENÁ TVRDOŠŤ
ODOLNOSŤ VOČI ODERU



ŚNIEŻNOBIAŁA
- ŁATWIEJSZE KRYCIE FARBĄ

SNEHOVO BIELA
ĽAHŠIE KRYTIE FARBOU



SUPERGŁADKA - POLECANĄ
POD FARBY I TAPETY

SUPER HLADKÁ
ODPORÚČANÁ PRE
NÁTER A TAPETY



OGRANICZONE PYLENIE
OPADAJĄCY PYŁ

OBMEDZENÁ PRAŠNOSŤ
PADAJÚCI PRACH

Vlastnosti

GIPSAR UNI sa vyrába ako suchá zmes najkvalitnejšej anhydritovej múčky, redispergovateľných polymérových živíc, vápenných plnív a modifikačných prísad novej generácie.

Vystužená polymérmi - vysoký obsah redispergovateľných polymérových živíc umožňuje získať stierkovú hmotu s vysokou priľnavosťou k podkladu a zvýšenou tvrdosťou.

Ľahko sa nanáša na podklad - plastická konzistencia je výsledkom presne zvolených pomerov spojív, plnív a prísad, ktoré zaisťujú optimálnu retenciu a zadržiavanie vody v hmote.

Dokonale biela, dokonale hladká - vybrané plnivé bez nečistôt dodávajú hmote požadovanú bielu farbu a vytvárajú tak ideálny podklad pre maľbu.

Vytvára jednotný, pevný a hladký povrch pre maľbu a tapety.

Je odolná voči prasklinám spôsobeným zmršťovaním počas schnutia.

Zvýšená tvrdosť zlepšuje prevádzkové a aplikačné parametre – tvrdosť stierky umožňuje ručné aj mechanické brúsenie, čo výrazne urýchľuje prácu.

Úrovně stierkovania: PSG3(Q3), PSG4(Q4).

Určenie

Odporúča sa na konečnú úpravu stien a stropov.

Vypĺňa malé dutiny na stenách a stropoch - možno ju použiť na opravu povrchov pred maľbou.

Druhy podkladov - sadrové, cementové, vápennocementové a sadrové omietky.

Konečná povrchová úprava – maliarske nátery, tapety.

Technické údaje

Sypná hmotnosť (suchej zmesi)	cca. 1,06 kg/dm ³
Pomery zmesi voda/suchá zmes	0,39 – 0,40 l / 1 kg 1,95 – 2,0 l / 5 kg 3,9 – 4,0 l / 10 kg 7,8 – 8,0 l / 20 kg
Max. hrúbka jednej vrstvy	2 mm
Prídržnosť	min. 0,50 MPa
Teplota prípravy hmoty, podkladu a okolitá teplota počas prác	od +5 °C do +25 °C
Doba zretia	5 minút
Doba spracovateľnosti	min. 1,5 hod.



Technické požiadavky

GIPSAR UNI spĺňa požiadavky PN-EN 13279-1:2009.

GIPSAR UNI (2022) Vyhlásenie o parametroch č. 042/3/CPR EN 13279-1:2008	
Zamýšľané použitie: všeobecné stavebníctvo	
Reakcia na oheň (pri priamej expozícii)	A1

Stierkovanie

Príprava podkladu

Podklad by mal byť:

stabilný – dostatočne pevný a dobre vyzretý. U nových cementových omietok z hotových mált ATLAS sa predpokladá doba schnutia min. 1 týždeň na každý cm hrúbky

vyčistený – zbavený vrstiev, ktoré by mohli znížiť priľnavosť k podkladu – hlavne prachu, nečistôt, vápna, olejov, vosku, zvyškov olejových a emulzných náterov,

Ak je podklad pokrytý biologickou koróziou, použite na jej odstránenie ATLAS MYKOS č. 1 alebo ATLAS MYKOS PLUS.

suchý,

rovný – maximálna hrúbka vrstvy GIPSAR UNI je 2 mm,

napenetrovaný

- emulziou ATLAS UNI-GRUNT alebo ATLAS UNI-GRUNT ULTRA - v prípade nadmernej nasiakavosti podkladu

- hmotou ATLAS GRUNTO-PLAST alebo ATLAS ULTRAGRUNT – keď má podklad nízku nasiakavosť alebo je pokrytý vrstvami, ktoré obmedzujú prídružnosť. Okrem toho všetky oceľové prvky, ktoré môžu prísť do styku so stierkovou hmotou, by mali byť chránené proti korózii.

Príprava hmoty

Materiál z vreca nasypať do nádoby s vodou (pomery sú uvedené v Technických údajoch) a ručne alebo mechanicky (pomalobežnou miešačkou) miešať, kým nevznikne bezhrudkovitá homogénna hmota. Zmiešanú hmotu na 5 minút odstaviť a potom ešte raz premiešať. Po príprave hmoty je treba spotrebovať do cca 1,5 hodiny.

Aplikácia hmoty

Hmotu je možné nanášať ručne (hladidlom, valčekom) alebo pomocou stroja.

APLIKÁCIA HLADIDLOM. Odporúča sa použiť hladké nerezové hladidlo a povrch postupne vyhladzovať. Hmotu nanášať na steny v pruhoch od podlahy po strop pohybom hladidla zdola nahor. V prípade stropov nanášať hmotu v pruhoch od okna do stredu miestnosti pohybom hladidla smerom k sebe.

APLIKÁCIA VALČEKOM. Hmotu nanášať valčekom (odporúčaný valček s rúnom typu scotch brite napr. Rollo Finish ATLAS), rovnomerne ju rozotierať na podklade pomocou hladidla. Nanosenú vrstvu ihneď po nanosení vyhladiť nerezovým hladidlom (špachtľou).

STROJOVÁ APLIKÁCIA. Nástrek vykonať tak, že trysku zariadenia vediete 1-1,5 m od zeme v horizontálnych, prekrývajúcich sa pruhoch. V prípade prestávky v nanášaní hmoty na viac ako 1 hodinu je potrebné plniaci zásobník a hadicu dôkladne vyčistiť a

opláchnuť čistou vodou. Ihneď po nástreku vyrovnajte získaný povrch oceľovým hladidlom.

Pre strojové nanášanie odporúčame použiť nasledujúce zariadenia (je potrebné demontovať hlavný filter na zariadení).

Stroj	Tryska	Tlak
WAGNER PS 3.39	531, 533, 535	Maximálny prevádzkový tlak
WAGNER HC 950	531, 533, 535	
GRACO T-MAX 506	541, 551	
GRACO MARK VII	531, 533	
GRACO MARK X	531, 533	

Brúsenie stierky

Po zaschnutí hmoty je možné brúsiť profesionálnymi brúskami s vhodne zvolenými brúsnymi kotúčmi (odporúčaná zrnitosť (180-220). Hmota je vhodná aj na tradičné spracovanie, kde malé nerovnosti možno odstrániť ručne, vhodne zvoleným brúsnym papierom, resp. brúsnou sieťkou. Prípadné nepresnosti tenko zastierkovať (na predtým navlhčenom podklade) a prebrúsiť

Konečná povrchová úprava

Tapetovanie alebo maľovanie je možné začať po zaschnutí stierky. Možno použiť akrylátové farby (napr. ATLAS ecoFARBA) alebo latexové farby (napr. ATLAS optiFARBA alebo ATLAS proFARBA). Hotovú stierku treba pred maľbou napenetrovať prípravkom odporúčaným výrobcom farby. Pred lepením obkladu sa odporúča povrch stierky napenetrovať emulziou ATLAS UNI-GRUNT.

Spotreba

Priemerná spotreba je cca. 1 kg hmoty / 1 m² / 1 mm hrúbky vrstvy

Balenie

Fóliové vrecká 5 kg.

Fóliové vrecia 10 kg, 20 kg.

Bezpečnostné informácie

Bezpečnostné informácie sú uvedené na obale produktu a v karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.atlas.com.pl.

Skladovanie a preprava

Informácie o skladovaní a preprave sú uvedené na obale produktu a v karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.atlas.com.pl.

Doba použiteľnosti produktu je 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale – pre produkt vo fóliovom balení.



ATLAS WSPIERA FACHOWCÓW

Dôležité dodatočné informácie

Hmotu pripravujte v čistých nádobách (zvyšok zavädnutej sadry skracuje čas tuhnutia čerstvej sadrovej hmoty).

Konzistencia hmoty použitej na vyplnenie defektov by mala byť hustejšia ako v prípade stierkovania.

Sadrové stierky nie je možné aplikovať na podkladoch, ktoré sú vystavené pôsobeniu vlhkosti.

Neodporúčame používať finiš stierku v kúpeľniach, práčovniach a iných miestnostiach, kde vzdušná relatívna vlhkosť je vyššia ako 75%.

V priebehu prác a schnutia nesmie byť stierka vystavená prievanu a silnému slnečnému žiareniu. Je potrebné zaistiť riadne vetranie miestností.

Náradie čistiť čistou vodou ihneď po použití.

Informácie uvedené v Technickém liste sú iba základnými pokynmi pre používanie výrobku a nezbavujú užívateľa povinnosti vykonávať práce v súlade s pravidlami stavebnej praxe a bezpečnostnými predpismi. Vydaním tohto technického listu sa všetky predchádzajúce verzie stávajú neplatnými. Ostatné dokumenty k výrobku sú k dispozícii na www.atlas.com.pl.

Obsah Technického listu ako aj v ňom použité označenie a obchodné názvy sú chráneným majetkom spoločnosti Atlas sp. z o. o. Ich neoprávnené použitie bude sankcionované.

Dátum aktualizácie: 2022-03-29

