

Aplikačný list

reasmix 04 a 08
reaktívna asfaltová zmes



- ✓ **1) Zmes sa nesmie nahrievať** pred aplikáciou, ani po aplikácii zmesi plameňom ani iným tepelným zdrojom.
- ✓ **2) Podklad je potrebné,** aby bol vyčistený, **bez blata a nečistôt.**
- ✓ **3) Zmes je potrebné (musí sa)** pred aplikáciou **premiešať** hrabličkami **a poliať** dostatočným (min. 1L/25kg) množstvom vody.
- ✓ **4) Pri aplikácii zmesi** sa definuje 1. vrstva v maximálnej hrúbke 3 cm. Utlačiť (užabovať). Po 5-10 minútach aplikovať 2. vrstvu v maximálnej hrúbke 2 cm. Následne utlačiť (užabovať).

staviame.to
Vaše stavebné centrum

Bratislava – Nové Zámky – Šurany – Martin

Lučenec – Poltár – Prešov – Humenné