

LEPIDLO NA OBKLADAČKY 24A EXTRA

Lepidlo na obkladačky 24A EXTRA je mimoriadne kvalitná predmiešaná lepiaca pasta k okamžitému použitiu určená na lepenie keramických obkladov a dlažieb. Splňa požiadavky EN 12004, trieda D1T.

Technické údaje:

Báza	akrylát
Konzistencia	pasta
Systém vytvrdzovania	fyzikálne vysychanie
Otvorený čas (*)	15 min
Rýchlosť schnutia	cca 24 hod
Špecifická hmotnosť	cca 1,6 g/ml
Príľnavosť	3,0 N/mm ²
Obsah sušiny	82 %
Rýchlosť vytvrdzovania (*)	konečná pevnosť po 24-48 hodinách
Spotreba	1000 – 1500 g/m ²

(*) Tieto hodnoty sa môžu meniť v závislosti na teplote, vlhkosti a povahe podkladu.

Charakteristika:

- pasta na okamžité použitie
- silná príľnavosť
- trvalo pružné
- vodeodolné
- nehorľavé

Príklady použitia:

- lepenie všetkých nástenných a podlahových obkladačiek
- lepenie podlahových dlaždíc na podlahu aj s podlahovým vykurovaním
- lepenie „obklad na obklad“
- lepenie nástenných obkladov horizontálne aj vertikálne
- špeciálne vhodné pre lepenie obkladačiek a dlaždíc v kuchyniach, kúpeľniach a miestnostiach zaťažovaných pôsobením vlhkosti
- vyhovuje k lepeniu dlaždíc na podklad, ktorý „pracuje“

Prevedenie:

Farba: šedá

Balenie: kartuša 310ml, plastové vedrá 1kg, 5kg, 15kg

Skladovateľnosť:

24 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C. Chráňte pred mrazom!

Vhodné povrchy:

Podklady: väčšina bežných stavebných materiálov ako napr. murivo, omietky, kameň, betón, sadra, sadrokartón, drevo, staré obkladačky apod.

Stav povrchu: čistý, suchý, bez masnôt, prachu a nečistôt

Príprava povrchu: veľmi porézne materiály potiahnite deň vopred tenkou vrstvou lepidla alebo ošetrte penetráciou napr.

Soudal Akrylátovou penetráciou. Pred zahájením práce odporúčame vyskúšať príľnavosť lepidla k materiálu.

Nanášanie z kartuše 310ml: Aplikácnou pištoľou naneste lepidlo na podklad v pruhoch cca 5cm od seba, ihneď priložte obkladačky do požadovanej polohy a zľahka pritisnite.

Nanášanie z vedra: Lepidlo nanášajte na podklad rovnomerne zubovou stierkou s jemnými zubami (3 - 5mm) na plochu, ktorú stihniete obložiť do 10 minút od nanesenia lepidla. Zľahka priložte obkladačky alebo dlaždice a vyrovnejte ich do roviny, prípadne zľahka doklepnite gumovým kladivkom.

Čistenie: nevytvrdnuté lepidlo vodou, vytvrdnuté možno čistiť iba mechanicky

Pracovná teplota: +5°C až +30°C

Opravy: Lepidlo na obkladačky 24A

Bezpečnosť: Dodržujte bežné zásady bezpečnosti a hygieny práce. Ďalšie pokyny viď etiketa výrobku.

Poznámky:

- špárovanie obkladov uskutočňujte najneskôr po 24 hodinách
- pri lepení na nesavé podklady (staré obklady) špárujte až po 48 hodinách
- veľkoformátové dlaždice (30x30cm a väčšie) špárujte až po 72 hodinách
- doba vytvrdnutia lepidla závisí od jeho nanesenej vrstvy, okolitej teploty a vlhkosti. V nepriaznivých podmienkach sa doba vytvrdnutia môže výrazne predlžovať
- pred špárovaním obkladov alebo pred zaťažením dlažby vždy odporúčame overiť, či je lepidlo vytvrdnuté



C E

SOUDAL NV • Everdongenlaan 18-20
• B-2300 Turnhout • Belgium

prosinec 2004 - EN 12004
Výrobek pro vnitřní lepení
obkladaček a podlahové dlažby
Disperzní lepidlo D1T

december 2004 - EN 12004
Výrobek na interiérové lepenie obkladačiek
a podlahovej dlažby
Disperzné lepidlo D1T

Pracovný postup:

Poznámka: Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú výsledkom našich testov a skúseností a sú uvedené v dobrej viere. Rôznorodosť materiálov, podkladov, počet ich možných kombinácií a spôsobov aplikácií je tak vysoký, že nie je možné obsiahnuť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme obecné prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom prípade doporučujeme aplikáciu vopred vyskúšať.

S.N.A.I.L. s.r.o., Rastislavova 14, 951 41 Nitra - Lužianky, Tel.: 037 6555 841 www.soudal.sk